



NOVADERME MAT

PV FEU

M1

REVETEMENT D'IMPERMEABILITE A BASE DE COPOLYMERES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE. RÉTICULABLE U.V.



DEFINITION

Revêtement d'imperméabilité à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
Réticulable U.V.
Classe I1 - I2 - I3 - I4.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Pour ravalement de façade sur enduit au mortier, fibrociment, béton, briques de parement, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RSE.

PROPRIETES

- Aspect mat.
- Revêtement d'imperméabilité I1 - I2 - I3 - I4.
- Microporeux.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.
- Très garnissant.
- Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.
- Existe en traitement fongicide/algicide.
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/4

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	59%.
Extrait sec Pondéral	71%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1.45 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Hors pluie: 3 heures. Recouvrable : 24 heures. Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.
Rendement (NF T 30-073)	550-1000 gr/m ² selon le système choisi
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Classification P84-403	Classe I1 - I2 - I3 - I4 / E4V2W2A2 - E4V2W2A3 - E5V2W2A4 - E5V2W2A5.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum <39 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



NOVADERME MAT

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Revêtement I1 - I2 - I3 - I4 : Prêt à l'emploi.
Impression : dilution à 20% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE, RSE.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
 - Sur supports poreux ou pulvérulents, application possible d'une impression ou fixateur, nous consulter.
 - Les applications de **NOVADERME** devront s'arrêter à 25cm du sol, ces surfaces seront traitées avec 2 couches de **PLIOLITE 4010, NOVALITE ou NOVAXANE**.
 - Les surfaces traitées seront exclusivement à la verticale.
 - En cas de contamination des supports par mousses, algues, ceux-ci devront être traités avec notre **NOVACIDE**.

CLASSE P84-403	Résistance à la fissure	IMPRESSION	FINITION	Nombre de couches	CONSOMMATION
I1	0.2 mm	1 couche de NOVADERME MAT dilué à 20% d'eau.	1 couche de NOVADERME MAT	Impression + 1 couche	550 g /m ²
I2	0.5 mm			Impression + 2 couches	675 g /m ²
I3	1 mm			Impression + 2 couches	1.100 Kg /m ²
I4	2 mm			Impression + 3 couches + toile	1.400 Kg /m ²

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com