



NOVAFLEX D2 - D3 SATIN

PV FEU

M1

**REVETEMENT SEMI EPAIS SATIN VELOUTE
A BASE DE COPOLYMERES ACRYLIQUE EN
PHASE AQUEUSE**



DEFINITION

Revêtement semi épais à base de copolymères acryliques souples en phase aqueuse.
Classe D3.

DESTINATION

- Extérieur.
- Pour ravalement de façade sur enduit au mortier, fibrociment, béton, briques de parement, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RSE.

PROPRIETES

- Aspect satin velouté.
- Faible susceptibilité à l'encrassement.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.
- Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.
- Protection des supports faïencés.
- Très bon garnissant.
- Existe en traitement fongicide/algicide.
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/6

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin velouté.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	48%.
Extrait sec Pondéral	64%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1.44Kg/dm3.
Point éclair	Néant.
Séchage	Hors pluie : 3 heures. Recouvrable : 24 heures. Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.
Rendement (NF T 30-073)	Classe D3 : 700-750 gr/m ² Classe D2 : 200-250 gr/m ²
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Classification P84-403 / T34-722	Classe D3 / E4V2W2A1.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum <3 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



NOVAFLEX D2 - D3 SATIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau.
Airless.
- **DILUTION** Revêtement D3 : prêt à l'emploi.
Peinture D2 : dilution à 10% d'eau.
Impression : dilution à 15% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l' eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE, RSE.
 - Autres supports nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
 - Sur supports poreux ou pulvérulents, application possible d'une impression ou fixateur : nous consulter.
 - Les applications de **NOVAFLEX** devront s'arrêter à 25cm du sol, ces surfaces seront traitées avec 2 couches de **PLIOLITE 4010**, **NOVALITE** ou **NOVAXANE**.
 - Les surfaces traitées seront exclusivement à la verticale.
 - En cas de contamination des supports par mousses, algues ceux-ci devront être traités avec notre **NOVACIDE**.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de NOVAFLEX D3 SATIN dilué à 10-15% d'eau. (200g/m ²).	NOVAFLEX D3 SATIN En 2 couches (550g/m ²).
Anciennes peintures adhérentes, RSE, enduits hydrauliques	Ou IMPRESSION 1009	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com