



NOVATHANE



PEINTURE ALKYDE URETHANE POUR SOLS



DEFINITION

Peinture pour sol à base de résine alkyde uréthane.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Décoration et protection des sols à usage domestique : garage, escalier, balcon, terrasse...

PROPRIETES

- Aspect satiné.
- Facilité d'application et d'entretien.
- Application multicouches directe.
- Bonne dureté, résistant à l'abrasion.
- Bonne tenue à l'eau et aux détergents ménagers usuels.
- Séchage rapide, faible odeur à l'application.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	50%.
Extrait sec Pondéral	63%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,14 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Hors poussières : 45 minutes. Sec : 4 - 5 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	10 - 12 m ² /L selon nature du support.
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	0,75 L - 3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



NOVATHANE

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : 3% au White Spirit
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Bétons et dérivés (chapes ou dalles ciment...).
 - Eléments métalliques.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer sur béton neuf (1 mois de séchage minimum). Il ne doit pas présenter de laitance ni de remontées d'humidité. (dérochage à l'acide dilué si nécessaire).
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de NOVATHANE dilué à 3% de White Spirit.	1 couche de NOVATHANE dilué à 3% de White Spirit.
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Métaux ferreux	1 couche de FIXOFER PRIMAIRE dilué à 3% de White Spirit.	2 couches de NOVATHANE dilué à 3% de White Spirit.

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com