




PLIOLITE 4010

PEINTURE MATE GARNISSANTE A BASE DE RESINES PLIOLITE® EN PHASE SOLVANT



DEFINITION

Peinture aux résines pliolute®.
Pour le ravalement de façades extérieures, sans risque d'écaillage.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Bien adapté sur les fonds difficiles, consolide les fonds farinants.
- Convient pour les soubassements.
- Bétons et dérivés, supports minéraux, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Aspect mat, sans reprises ni embus.
- Excellente adhérence sur fonds poreux.
- Pas de risque d'écaillage.
- Microporeux, régulateur d'humidité (laisse respirer les façades).
- Excellent pouvoir garnissant.
- Insaponifiable.
- Bonne résistance aux intempéries et aux U.V.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Gel moyen.
Extrait sec Volumique	42%.
Extrait sec Pondéral	69%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,45 Kg/dm ³ .
Point éclair	38°C.
Séchage	Sec : 1 heure. Hors pluie : 3 heures Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	7 - 8 m ² /L selon nature du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnements	15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b1.
Classification P84-403	Classe D2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 430 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 429 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



PLIOLITE 4010

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : Dilution à 3% de White Spirit.
- **NETTOYAGE** Au White Spirit ou solvant nettoyage.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Supports minéraux.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés Supports minéraux	Directement	2 couches de PLIOLITE 4010
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com